

Charakterystyka dyspersji Imparat. Wyselekcjonowane dyspersje do wdrażania wg aplikacji i rodzaju

Nazwa	Rodzaj	Aplikacja	Tg	MFFT	Lepkość mPas	Solid %
ALDEPOL RA114X	PA silanizowana	mozaika, farby dachowe	4	14	500-3000	50
ALDEPOL H35X	SA drobna cząsteczka	grunty głęboko penetrujące	0	0	10-500	35
ALDEPOL SAS931	SA hybryda SA+sylikon+śr.hydrof.	farby zew., tynki, łazienka, mozaika	15	0	500-3000	40
ALDEPOL SAC158	SA	twarda, farby wewn. wysoka scieralność	34	20	1000-3000	50
ALDEPOL SAC140	SA	miękka, farby wewnętrzne	- 20	>5	1000-3000	50
ALDEPOL SAC150	SA	miękka, farby zew-wew, tynki, grunty	- 10	>5	500-4000	50
ALDEPOL RAS903	PA silanizowana	farby zew., tynki, łazienka, mozaika	14	0	1000-3000	50
ALDEPOL RA104	PA	farby zewn., dachowe, na drewno, na plastik	-	5	100-2000	50
ALDEPOL RA105	PA	farby zewn., dachowe, tynk mozaikowy	- 11	5	10-1500	50
IMCRON PD 50	wosk	farby, tynki				
IMCRON WA 50	dispersing agent	farby, tynki				



# symbase

coatings

**SYMBASE S.A.**  
Robakowo, ul. Firmowa 16  
62-023 Gądko

(+48) 61 10 10 444  
office@symbase-group.com  
www.symbase-group.com

NIP: 123-119-49-67  
KRS: 0000580706  
REGON: 142030896

