

symbase

elastomers

SABIC grade`y	Lepkość Mooney	Zawartość dienu %	Zawartość etylenu %	Zastosowanie
SABIC® 245	25	4.5	50	Okładziny hamuclowe, węże do układów chłodzenia, o-ringi
SABIC® 626	67	2.8	69	Membrany dachowe
SABIC® 657	60	5.0	73	Generalnego zastosowania, węże przemysłowe
SABIC® 756	72	5.0	69	Kable, węże przemysłowe, węże do układów chłodzenia/powietrza
SABIC® 855	80	5.2	55	O-ringi, uszczelnienia rur, generalnego zastosowania