

LAKIERY CONFORMAL COATINGS PRODUKTY

Nazwa produktu	Parametry						
	Rodzaj chemii	Rodzaj utwardzania	Lepkość [mPas]	Czas wytwarzania skórki [min]	Czas utwardzania [min]	Twardość [Shore'a]	Inne
CX-8600	Silikonowy rozpuszczalnikowy	RTV	1000	7	Ok. 30	75 A	
CX-8600 LV	Silikonowy rozpuszczalnikowy	RTV	1000	7	Ok. 30	75 A	30% składnika lotnego
CX-8600 NH	Silikonowy bezrozpuszczalnikowy	RTV	350-450	6	Ok. 30	30 A	
CF-8852	Silikonowy bezrozpuszczalnikowy	Heat	450	NA	Ok. 10	80 00	Utwardzany temperaturą w 105°C
CX-930 (UV)	Hybrydowy bezrozpuszczalnikowy	Dual cure (UV+RTV)	3000	Kilka sekund	Kilka sekund	25 A	Lakier UV – 60 minut na powietrzu
Plastic	Akrylowy rozpuszczalnikowy	RTV	NA	Kilka minut	Ok. 30	NA	Spray
Urethane - Clear	Uretanowy rozpuszczalnikowy	RTV	NA	Kilka minut	Ok. 30	NA	Spray