

# symbase

construction

Typ	Polimer	Tg [°C]	Zawartość popiołu [%]	MFFT [°C]	Hydrofobowość	Elastyczność	Reologia
DA-1100	Vac/E	15	10	3		✓	Nie wpływa
DA-1120	Vac/E	15	10	3		✓	Nie wpływa
DA-1122	Vac/E	15	10	3		✓	Nie wpływa
DA-1123	Vac/E	15	10	3		✓✓✓	Tiksotropowy: Przeciwdziała ściekaniu ✓
DA-1126	Vac/E	15	10	3		✓✓	Tiksotropowy: Przeciwdziała ściekaniu ✓✓
DA-1130	Vac/E	15	10	3		✓✓	Tiksotropowy: Przeciwdziała ściekaniu ✓✓✓
DA-1133	Vac/E	15	10	3		✓✓	Tiksotropowy: Przeciwdziała ściekaniu ✓
DA-1141	Vac/E	15	10	3		✓	Poprawa rozptywu ✓
DA-1200	Vac/E	0	10	0		✓✓	Nie wpływa
DA-1210	Vac/E	0	10	0		✓✓	Nie wpływa
DA-1220	Vac/E	0	10	0		✓✓	Nie wpływa
DA-1300	Vac/E	15	11	3		✓	Poprawa rozptywu ✓✓✓
DA-1400	Vac/E	-15	10	0		✓✓✓	Nie wpływa
DA-1410	Vac/E	-15	10	0		✓✓✓	Nie wpływa
DA-1420	Vac/E	-15	10	0		✓✓✓	Nie wpływa
DA-1450	Vac/E	-15	10	0		✓✓✓	Nie wpływa
DA-3510	Vac/E	-15	10	0	✓✓✓	✓✓✓	Nie wpływa
DA-3531	Vac/E	-15	10	0	✓✓✓	✓✓✓	Nie wpływa
DA-6100	Vac/E	15	31	3		✓	Nie wpływa

Vac - Octan winylu  
E -  
Etylen

✓                    dobra  
✓✓                  bardzo dobra  
✓✓✓                znakomita

**SYMBASE S.A.**  
Robakowo, ul. Firmowa 16  
62-023 Gądkki

(+48) 61 10 10 444  
office@symbase-group.com  
www.symbase-group.com

NIP: 123-119-49-67  
KRS: 0000580706  
REGON: 142030896